



BIOECO

Nm. 1/35 ▲

Fin. gg: 18/16

82% CA Carta - 18% PA Poliammide

TINTURA E COTTE OTTIMALI: tintura su rocche. Le cotte ottimali sono le seguenti: kg. 4 con supplemento di € 25,00 - kg. 16 con supplemento di € 12,00 - kg. 33 con supplemento di € 3,70 - kg. 50 con supplemento di € 3,20 - kg. 67 con supplemento di € 2,20 - kg. 135 - 338 - 676.

TIPO DI NODI E CONFEZIONE: i nodi effettuati su questi articoli sono di tipo tradizionale. Le rocche da kg. 1,4 ca.

FINISSAGGIO INDUSTRIALE: per esaltare le caratteristiche del filato è consigliato un lavaggio delicato 2 min. in H₂O a 30° con 2% di ammorbidente, centrifuga 2 min. e asciugatura in tumbler 65° (valori indicativi in relazione al tipo di maglia, chiusura e punto eseguiti).

NOTE PARTICOLARI: lavorare a più guidafili (1 guidafilo ogni rango), non verranno riconosciuti difetti riscontrati su tessuti dove non sia rispettata tale indicazione. All'inizio della produzione controllare i primi teli, in caso di problemi sul filato interrompere immediatamente la smacchinatura ed avvisarci tempestivamente. Effettuare le adeguate prove di lavaggio e di stiro su un capo pilota. Il rientro al lavaggio è condizionato dal punto maglia impiegato.

SCARTO: un ipotetico scarto del 5/7%, data la caratteristica del filato, è da ritenersi nella norma.

Saranno riconosciuti soltanto kg. 5 di filato smacchinato ed in nessun caso capi finiti e confezionati.

SOLIDITA' COLORI (valori medi)

	Degrado	Scarica
Lavaggio in acqua a 30° C	3/4	3
Lavaggio a secco	3/4	3
Luce (escluso bianco)	3/4	3

Questo filato non contiene azoici che possono liberare Ammine proibite dalla direttiva 2002/61/CE del 19 Luglio 2002.

I dati riportati nella presente scheda sono stati ricavati da prove a campione e devono ritenersi indicativi.

DYEING AND OPTIMUM DYE-LOTS: dyeing on cones. Optimum dye-lots are: kg 4 with €/kg 25,00 surcharge - kg 16 with €/kg 12,00 surcharge - kg. 33 with €/kg. 3,70 surcharge - kg. 50 with €/kg 3,20 surcharge - kg. 67 with €/kg 2,20 surcharge - Kg. 135 - 338 - 676.

KIND OF KNOTS AND MAKE-UP: on these qualities traditional knots are made. Cones weight 1,4 kg.

INDUSTRIAL FINISHING: to enhance the yarn features we suggest to gently wash in water at 30° for 2 minutes with 2% softener. Then spin-dry for 2 minutes and tumbler dry at 65° (general guide lines according to knitting and stitch).

SPECIAL CARE: knit with more threadguides (1 threadguides x course), no claim will be accepted in case this advice will not be followed. At the beginning of knitting, test panels should be made first and if problems are noticed, stop knitting immediately and inform us urgently. Please make the necessary washing and ironing tests with a pilot garment. Shrinkage after washing depends from the knit stitch made.

WASTE: given the yarn features, a 5/7% waste should be considered normal.

Only 5 kgs of yarn will be paid as claim but no complete garments.

COLOUR FASTNESS (average standards)


	Change	Stain
To washing in 30° C water	3/4	3
Dry cleaning	3/4	3
Light (except for white)	3/4	3

This yarn does not contain azoic substances which can release Amines forbidden by the guideline 2002/61/CE of July 19th 2002.

The above reported data are the result of sampling trials and should be considered as indicative.

L'AGGIORNAMENTO DEI COLORI IN STOCK SERVICE E' CONSULTABILE
SUL NOSTRO SITO WEB www.filatidive.it

YOU CAN LOOK UP ALL UPDATING OF OUR COLOURS IN STOCK SERVICE
IN OUR WEBSITE www.filatidive.it



Associazione Tessile e Salute
certificate no. 14900031



SIMBOLI DI LAVAGGIO
CARE LABEL INSTRUCTIONS





SEGNALARE AL NOSTRO UFFICIO TECNICO UN EVENTUALE USO DEL FILATO PER CAPI RIGATI IN BIANCO
PLEASE INFORM OUR TECHNICAL OFFICE IF YOU WANT TO MAKE STRIPING ON WHITE BACKGROUND



certificate no. AGR0094







INDICE

COLORI DISPONIBILI IN STOCK SERVICE: COLOURS SUPPORTED BY STOCK SERVICE: ▲

A	100 ▲	D	61221
B	600 ▲	D	63405
A	26463	E	63407
A	41884 ▲	D	64022
B	47052	D	64228
C	50720	F	73137
A	51424	A	78335
C	52778	E	87370
C	54755	E	87371
C	56709	E	87373
B	57573	E	87374
C	58800	F	95119
B	60576	F	95124
B	60580	F	95131
D	60587	F	100134