



COLIBRÌ

Nm. 2/100 - 2/85 - 2/50 - 3/50 - 5500 - 3700 - 2100

100% Cotone

STOCK SERVICE

TIPO E IMPIEGO: filati fantasia da utilizzare su macchina rettilinea finezza 18/16 per Nm. 2/100 - 2/85, finezza 14/12 per Nm. 2/50, finezza 12 per Nm. 3/50, finezza 7 per Nm. 5500, finezza 5 per Nm. 3700 e finezza 3 per Nm. 2100 .

TINTURA E COTTE OTTIMALI: tintura su matasse. Le cotte ottimali sono le seguenti: bagno minimo kg. 60 con supplemento di € 1,80 – oltre a questo quantitativo non sono previste maggiorazioni. Kg. 15 con supplemento di € 13,00 – kg. 30 con supplemento di € 8,00.

TIPO DI NODI E CONFEZIONE: i nodi effettuati su questi articoli sono di tipo splycer. Le rocche da kg. 1 ca.

LAVAGGIO: lavare delicatamente a mano ed in acqua tiepida a 30° C con sapone neutro aggiungendo 1 gr/litro di ammorbidente. In caso di maglieria rigata o jacquard, lavare a secco. Effettuare le adeguate prove di lavaggio e di stiro su un capo pilota. Non torcere il capo per l'asciugatura. Il rientro al lavaggio è condizionato dal punto maglia impiegato. Si consiglia un controllo preliminare alla produzione industriale.

SCARTO: un ipotetico scarto del 5/7%, data la caratteristica del filato, è da ritenersi nella norma.

NOTE PARTICOLARI: All'inizio della produzione controllare i primi teli, in caso di problemi sul filato interrompere immediatamente la smacchinatura ed avvisarci tempestivamente.

Saranno riconosciuti soltanto kg. 5 di filato smacchinato ed in nessun caso capi finiti e confezionati.

SOLIDITA' COLORI (valori medi)

	Degrado	Scarica
Lavaggio in acqua a 30° C	3/4	3
Lavaggio a secco	3/4	3
Luce (escluso bianco)	3/4	3

Questo filato non contiene azaici che possono liberare Ammine proibite dalla direttiva 2002/61/CE del 19 Luglio 2002.

I dati riportati nella presente scheda sono stati ricavati da prove a campione e devono ritenersi indicativi.

QUALITY AND USE: fancy yarns to be used on linear knitting machine gg 18/16 for Nm. 2/100 - 2/85, gg 14/12 for Nm. 2/50, gg 12 for Nm. 3/50, gg 7 for Nm. 5500, gg 5 for Nm. 3700 and gg 3 for Nm. 2100.

DYEING AND OPTIMUM DYE-LOTS: hank dyeing. Optimum dye-lots are: min. lot is 60 kg with €/kg. 1,80 surcharge, beyond this lot no surcharge is applied. Kg. 15 with €/kg. 13,00 surcharge - kg. 30 with €/kg 8,00 surcharge.

KIND OF KNOTS AND MAKE-UP: on these qualities splycer knots are made. Cones weigh 1 kg.

WASHING: gentle hand washing in warm water 30° C with neutral soap, adding 1 gr/liter of softener. In case of striped or jacquard garments, dry cleaning is suggested. Please make the necessary washing and ironing tests with a pilot garment. Do not twist while drying. Shrinkage after washing depends from the knit stitch made.

WASTE: given the yarn features, a 5/7% waste should be considered normal.

SPECIAL CARE: At the beginning of knitting, test panels should be made first and if problems are noticed, stop knitting immediately and inform us urgently.

Only 5 kgs of yarn will be paid as claim but no complete garments.

COLOUR FASTNESS (average standards)

	Change	Stain
To washing in 30° C water	3/4	3
Dry cleaning	3/4	3
Light (except for white)	3/4	3

This yarn does not contain azoic substances which can release Amines forbidden by the guideline 2002/61/CE of July 19th 2002.

The above reported data are the result of sampling trials and should be considered as indicative.

SIMBOLI DI LAVAGGIO
CARE LABEL INSTRUCTIONS



SEGNALARE AL NOSTRO UFFICIO TECNICO UN EVENTUALE USO DEL FILATO PER CAPI RIGATI IN BIANCO
PLEASE INFORM OUR TECHNICAL OFFICE IF YOU WANT TO MAKE STRIPING ON WHITE BACKGROUND