



SOFFICE 14

Nm. 14000 ■

Fin. gg: 12

33% WO Lana Merino Fine - 33% PC Acrilico - 34% PA Poliammide

SOFFICE

Nm. 8000 ▲

Fin. gg: 7

40% WO Lana Merino Fine - 40% PC Acrilico - 20% PA Poliammide

TINTURA E COTTE OTTIMALI: tintura su matasse. Le cotte ottimali sono le seguenti: kg. 9 ca con supplemento di € 10,00 - kg. 25 con supplemento di € 3,20 - kg. 30 con supplemento di € 3,20 - Kg. 60 con supplemento di € 1,80 - kg. 120-240-480.

TIPO DI NODI E CONFEZIONE: i nodi effettuati su questi articoli sono di tipo tradizionale. Le rocche da kg. 1 ca.

LAVAGGIO: lavare delicatamente a mano ed in acqua tiepida a 30° C con sapone neutro aggiungendo 1 gr/litro di ammorbidente. Effettuare le adeguate prove di lavaggio e di stiro su un capo pilota. Non torcere il capo per l'asciugatura.

SCARTO: un ipotetico scarto del 5/6%, data la caratteristica del filato, è da ritenersi nella norma.

NOTE PARTICOLARI: lavorare a più guidafili, non verranno riconosciuti difetti riscontrati su tessuti dove non sia rispettata tale indicazione. All'inizio della produzione controllare i primi teli, in caso di problemi sul filato interrompere immediatamente la smacchinatura ed avvisarci tempestivamente.

Saranno riconosciuti soltanto kg. 5 di filato smacchinato ed in nessun caso capi finiti e confezionati.

SOLIDITA' COLORI (valori medi)

| | Degrado | Scarica |
|---------------------------|---------|---------|
| Lavaggio in acqua a 30° C | 3/4 | 3 |
| Lavaggio a secco | 3/4 | 3 |
| Luce (escluso bianco) | 3/4 | 3 |

Questo filato non contiene azaici che possono liberare Ammine proibite dalla direttiva 2002/61/CE del 19 Luglio 2002.

I dati riportati nella presente scheda sono stati ricavati da prove a campione e devono ritenersi indicativi.

DYEING AND OPTIMUM DYE-LOTS: optimum dye-lots (hank dyeing) are: min. kg. 9 with €/kg 10,00 surcharge - kg. 25 with €/kg 3,20 surcharge - kg. 30 with €/kg 3,20 surcharge - kg. 60 with €/kg 1,80 surcharge Kg. 120-240-480.

KIND OF KNOTS AND MAKE-UP: on these qualities traditional knots are made. Cone weight is 1 kg.

WASHING: gentle hand washing in 30° C water with neutral soap, adding 1gr/liter of softener. Please make the necessary washing and ironing tests on a pilot garment. Do not twist while drying.

WASTE: given the yarn features, a 5/6% waste should be considered normal.

SPECIAL CARE: knit with more threadguides. No claim will be accepted in case this advice will not be followed.

At the beginning of knitting, test panels should be made first and if problems are noticed, stop knitting immediately and inform us urgently.

Only 5 kgs of yarn will be paid as claim but no complete garments.

COLOUR FASTNESS (average standards)

| | Change | Stain |
|---------------------------|--------|-------|
| To washing in 30° C water | 3/4 | 3 |
| Dry cleaning | 3/4 | 3 |
| Light (except for white) | 3/4 | 3 |

This yarn does not contain azoic substances which can release Amines forbidden by the guideline 2002/61/CE of July 19th 2002. The above reported data are the result of sampling trials and should be considered as indicative.

L'AGGIORNAMENTO DEI COLORI IN STOCK SERVICE E' CONSULTABILE
SUL NOSTRO SITO WEB www.filatidive.it

YOU CAN LOOK UP ALL UPDATING OF OUR COLOURS IN STOCK SERVICE
IN OUR WEBSITE www.filatidive.it



Associazione Tessile e Salute
certificate no. 14900031

SIMBOLI DI LAVAGGIO
CARE LABEL INSTRUCTIONS



SEGNALARE AL NOSTRO UFFICIO TECNICO UN EVENTUALE USO DEL FILATO PER CAPI RIGATI IN BIANCO
PLEASE INFORM OUR TECHNICAL OFFICE IF YOU WANT TO MAKE STRIPING ON WHITE BACKGROUND



certificate no. AGR0094